



Stavebiny IŠTOK, s.r.o.,
Sartorisova 11, 821 08 Bratislava
tel./fax: 02/ 4951 3020 0904 835 224 istok@istok.sk

EVERFAST HR LATEX

Plastický náter zložený z bitumenových a latexových živíc v tekutom stave, pre priame použitie na betónové bloky a duté betónové kocky

DEFINÍCIA A POPIS PRODUKTU

EVERFAST HR LATEX je bitumenový a živicový mix v tekutom stave priamo použiteľný na betónové bloky a duté betónové kocky.

Syntetický latex v emulzii dodáva náteru vynikajúcu kvalitu, ktorá umožňuje zlepšiť: pružnosť voči záporným teplotám, odolnosť voči atmosferickým vplyvom a starnutiu, plasticitu, lepiivosť, nepremokavosť, odolnosť voči pare a mechanickú odolnosť.

Jeho špeciálne zloženie dodáva výbornú kvalitu lepenia.

EVERFAST HR LATEX vytvára po usušení odolný film.

OBLASTI POUŽITIA

Budovy: Tesnenie, vodeodolnosť, ochrana materiálov (betónové bloky, duté betónové kocky).

Verejné práce: vodeodolnosť diaľnic, tesnenie živicových mixov.

Izolácie: vytvorí vodo- a parotesniacu clonu, clonu voči plynom v mraziacich miestnostiach a pod.

Športové povrchy: atletické dráhy, tenisové kurty alebo basketbalové ihriská a pod.

Vďaka svojmu využitiu sa **EVERFAST HR LATEX** používa a je uznávaný pri všetkých prácach, ktoré vyžadujú odolné a ekonomicky nenáročné nátery, ktoré nepotrebujú žiadnu ďalšiu mechanickú ochranu.

Je použiteľný na strechy, na vertikálne povrchy, priamo na betón alebo na duté betónové kocky. **EVERFAST HR LATEX** chráni povrchy voči tepelným zmenám.

Zvyšuje výkonnosť pri všetkých klasických aplikáciách **EVERFAST HR** a zabezpečuje podstatne pevnejšie tesnenie voči pare.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	zmes bitumenových a latexových živíc
Vzhľad	Pasta
Konzistencia	tvárna a masťná pasta
Farba	Čierna (čerstvý : hnedá)
Podiel sušín	45 +/- 2%
Hustota	1.05
pH	9 +/- 1 (v rozpustení na 10%)
Viskozita	Thixotropiný produkt
Krycia sila	Veľmi dôležitá
Doba schnutia	Mimo prachu:1 až 3h mimo vody:8 až 24 h
Teplotný limit pri aplikácii	+ 5°C k + 45°C
Teplotný limit pri používaní	- 40°C k + 90°C
Rozpustnosť a čistenie náradia	Čerstvý – vo vode a suchý - v petrolejových riedidlách
Miešateľnosť	Voda, piesok, lepidlo, štrk, etc..
Odolnosť voči vodnej pary	Približne 0,5 g/m ² /24 h na vrstvu 3 kg/m ² pri 25°C a 90% vlhkosti.
Zmena tvaru	Do 120°C nie je záma.
Prilnavosť	Dokonalá na všetky čisté povrchy.
Odolnosť filmu	Nie je citlivý na teplotné zmeny, a je odolný voči kyselinám a riedeným lúhom.

NÁVOD NA POUŽITIE

1 - Príprava povrchov

Povrchy musia byť čisté, adherentné a suché (zbavené od nelepiacich častí, hrdze, mastoty, blata, prachu a pod.).

2 -Umiestnenie

Pred použitím produkt premiešajte.

EVERFAST HR LATEX sa aplikuje studený, s kefou, v murárskej lyžici alebo s pištoľou.

Čakate minimálne 3 až 5 hodín medzi aplikovaním jednotlivých vrstiev.

3 - Použitie

Aplikujte v 3 tenkých a priečne prekrížených vrstvách, nenanášajte hrubé vrstvy a nechajte jednotlivé vrstvy riadne uschnúť.

- 1. vrstva – zriedená 10% s čistou vodou

- 2. a 3. vrstva – neriedený produkt.

4 – Spotreba

1 až 3 kg/m² podľa účelu použitia 0,8 kg/m²/vrstvy

5 – Ukončenie

Použite neriedené farby

Na dekoráciu a ochranu proti UV lúčom použite EVERFAST AL

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Vždy nanášajte tenké vrstvy

Vyhňte sa nadmernej spotrebe.

Nechajte každú vrstvu riadne uschnúť.

Nepodlieha tepelným a mechanickým zmenám.

Produkt je v tekutom stave bez solventov.

DOPRAVA A USKLADNENIE

Doprava: nevyžaduje žiadne zvláštne predpisy

Uskladnenie: Nevadí mu dlhšie skladovanie. **EVERFAST HR LATEX** chráňte pred mrazom.

FARBA

Čierna.

BALENIE

Sud: 215 kg.

Súdok: 30 kg, 18 kg a 10 kg.

Konzerva: 5 kg.